



Balenie

- Kartuša 290 ml

Farba

- Transparentná

Technický list

TL 04.35 MAMUT GLUE CLEAR UV

Výrobok

Moderné lepidlo na báze MS polymérov. 100 % UV odolnosť a mrazuvzdornosť vám umožní použitie ako v interiéri, tak predovšetkým v exteriéri. Jeho hlavné výhody sú pružnosť, pevnosť a chameleón efekt.

Vlastnosti

- Chameleón efekt, transparentný
- Interiér, exteriér
- Vysoko flexibilný
- Bez silikónu
- Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály vrátane nenasiakavých a ich vzájomné kombinácie
- Odolný vlhku a vode
- Po vytvrdnutí pretierateľný vhodnými disperznými farbami (mimo alkydových živíc)
- Mrazuvzdorný
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- 100 % UV odolné

Použitie

- Interiér, exteriér
- Všetky transparentné lepenia pri opravách, údržbe, výstavbe a montážach
- Ideálne na lepenie sklenených prvkov
- Lepenie vodotesných spojov pri výstavbe, v strojnom priemysle, diely automobilov, prívosov, autobusov, a pod.
- Lepenie sprchovacích zásten, nábytkového kovania, dekoračných prvkov, líšt, parapetov,...
- Lepenie a tmelenie klampiarskych prvkov
- Na drevo, betón, murivo, kovy, plasty, sklo v stavebníctve

Technické údaje

Základ	MS-Polymér		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Hustota	g/ml	1,01	
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +90	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Rýchlosť nanášania	g/min	150	pri hr. 3 mm a tlaku 6,3 bar



Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min	≈ 10	23 °C / 55 % rel. vlhk.
Rýchlosť vytvrdnutia	mm	2	24 h / 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Možnosť pretierať po vytvrdnutí	-	áno	
Dilatačná schopnosť	%	± 25	
Stekavosť	mm	< 2	ISO 7390
Rozťažnosť	%	250	DIN 53 504
Modul 100 %	MPa	1,0	DIN 53 504
Pevnosť v ťahu	MPa	2,2	DIN 53 504
Tvrdosť podľa Shore A (3 s)	°	38 ± 3	DIN 53 505

Podklad

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc, prachu, masťô, oleja.

Obmedzenia

Okrem iného nie je vhodné použitie na PE, PP, PC, PMMA, mäkké plasty, teflón, asfalt a živичné podklady.

Pokyny

Zrežte špičku kartuše podľa požiadavky. Vytlačte mechanickou alebo pneumatickou pištoľou. Nanášajte jednostranne pri teplotách od +5 °C do +40 °C. Nanášajte v bodoch alebo pruhoch mechanickou pištoľou. Lepený predmet priložte a rovnomerne pritlačte. Ak je potreba predmet vzhľadom k jeho polohe, rozmerom či hmotnosti fixovať, odporúčame tak urobiť do doby jeho vytvrdnutia.

Čistenie

Materiál: ihneď technickým benzínom / Extra silné čistiace a vlhčené utierky.

Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky / Extra silné čistiace a vlhčené utierky.

Bezpečnosť

Vid' «Karty bezpečnostných údajov 04.35».

Skladovateľnosť

Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch pri teplotách od +5 °C do +25 °C.

Aktualizácia

Aktualizované dňa:

Vyhotovené dňa: 07.12.2022

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.